

DATENBLATT
Nr.: 265134

Seite 1
Datum 10.11.17

Besteller:	Georg Scharf GmbH, Donaustrasse 58, D-72336 Balingen	Kunden-Art.-Nr.:	
Kunden-Nr.:	23184	Auftragsnr.:	
Prüfungsgut:	58540/49,00 mm Fb 999 fixiert	Lieferschein-Nr.:	
Vorschrift:	G&W-Spez., Ausg. 6	Liefermenge:	
Prüfer:	Orhan	Lieferdatum:	
Prüfpartie:	43236/01		
Bemerkung:			

Prüfung [Einheit]	Sollwert	Istwert
Material [-]	PES	PES
Breite [mm]	49,0 +/-1,0	49,0
Dicke [mm]	1,2 +/-0,2	1,16
Gewicht [g/m]	55,0 +/-10%	54,48
Verhäkelungssystem [-]	System 3	System 3
Gewebebindung [-]	K2/2 20-02 02-01- 01	K2/2 20-02 02-01- 01
Höchstzugkraft [daN]	min. 2.100	2776,9 2791,8 2774,2
Dehnung bei Bruch [%]	15-20	17,9 18,0 17,7
Maßänderung Waschen [%]	max. 3	0,4
pH-Wert [-]	4,8 - 7,5	6,2

Konstruktion		
Kette [Pd.]	208	208
Schuß [Pd/10cm]	70 +/-10	70
Kette Garnfeinheit [tex]	220	220
Schuß Garnfeinheit [tex]	55 x2	55 x2

Farbechtheiten	Änderung der Farbe	Anbluten der Begleitgewebe	Änderung der Farbe	Anbluten der Begleitgewebe
Lichtechtheit [-]	min. 5		5	
Wasserechtheit [-]	min. 4	min. 4	4-5	Pes:4-5 Bw:4-5
Meerwasserechtheit [-]	min. 4	min. 4	4-5	Pes:4-5 Bw:4-5
Waschechtheit 60° [-]	min. 4	min. 4	4-5	Pes:4-5 Bw:4-5
Schweißechtheit alkalisch [-]	min. 4	min. 4	4-5	Pes:4-5 Bw:4-5
Schweißechtheit sauer [-]	min. 4	min. 4	4-5	Pes:4-5 Bw:4-5
Reibechtheit trocken [-]		min. 3		4-5
Reibechtheit naß [-]		min. 3		4-5
Lösungsmittlechtheit, Benzin [-]	min. 3	min. 3	4-5	Pes:4-5 Bw:4-5
Lösungsmittlechtheit, Perchlorethylen [-]	min. 3	min. 3	4-5	Pes:4-5 Bw:4-5
Hypochlorit-Bleichechtheit (leicht) [-]	min. 3		3	

DATENBLATT
Nr.: 265134

Seite 2
Datum 10.11.17

Besteller:	Georg Scharf GmbH, Donaustrasse 58, D-72336 Balingen	Kunden-Art.-Nr.:
Kunden-Nr.:	23184	Auftragsnr.:
Prüfungsgut:	58540/49,00 mm Fb 999 fixiert	Lieferschein-Nr.:
Vorschrift:	G&W-Spez., Ausg. 6	Liefermenge:
Prüfer:	Orhan	Lieferdatum
Prüfpartie:	43236/01	
Bemerkung:		

Prüfung [Einheit] | Sollwert | Istwert

Gütersloh, 10.11.17
Güth & Wolf GmbH