

Nr.: 248069

Seite 1
Datum 14.02.17

Besteller: Georg Scharf GmbH, Donaustrasse 58, D-72336 Balingen
Kunden-Nr.: 23184
Prüfungsgut: 59157/25,00 mm Fb2003
Vorschrift: DIN EN 12195-2, Pkt. 6.3
Prüfer: Rehkemper
Prüfpartie: 96512/01
Bemerkung:
Kunden-Art.-Nr.:
Auftragsnr.:
Lieferschein-Nr.:
Liefermenge:
Lieferdatum:

<u>Prüfung [Einheit]</u>	<u>Sollwert</u>		<u>Istwert</u>	
Material [-]	PES		PES	
Breite [mm]			25,2	
Dicke [mm]			2,63	
Gewicht [g/m]			63,66	
Schußdichte [Fd/cm]			6,0	
	Bruchkraft 3LC	Dehnung bei	Bruchkraft 3LC	Dehnung bei
		Zurrkraft LC		Zurrkraft LC
Mindestbruchkraft mit Dehnung bei LC [daN / %]	min. 3.000	max. 7	3344,6	4,9
			3381,8	5,1
			3385,3	5,0

Gütersloh, 14.02.17
Güth & Wolf GmbH