

DATENBLATT
Nr.: 263436

Seite 1
Datum 12.10.17

Besteller: Georg Scharf GmbH, Donaustrasse 58, D-72336 Balingen
Kunden-Nr.: 23184 Kunden-Art.-Nr.:
Prüfungsgut: 70051/40,00 mm Fb 000 Auftragsnr.:
Vorschrift: DIN EN 12195-2, Pkt. 6.3 Lieferschein-Nr.:
Prüfer: Orhan Liefermenge:
Prüfpartie: 99842/01 Lieferdatum
Bemerkung:

<u>Prüfung [Einheit]</u>	<u>Sollwert</u>	<u>Istwert</u>
Material [-]	Polyester	Polyester
Breite [mm]		41,7
Dicke [mm]		3,29
Gewicht [g/m]		110,32
Schubdichte [Fd/cm]		3,8
	Bruchkraft 3LC Dehnung bei	Bruchkraft 3LC Dehnung bei
		Zurrkraft LC Zurrkraft LC
Mindestbruchkraft mit Dehnung bei LC [daN / %]	min. 5.000 max. 7	6640,0 4,1
		6630,0 4,2
		6674,9 4,3

Gütersloh, 12.10.17
Güth & Wolf GmbH