

DATENBLATT
Nr.: 263437

Seite 1
Datum 12.10.17

Besteller: Georg Scharf GmbH, Donaustrasse 58, D-72336 Balingen
Kunden-Nr.: 23184 Kunden-Art.-Nr.:
Prüfungsgut: 70051/50,00 mm Fb5015 VX5 Auftragsnr.:
 imprägniert mittel
Vorschrift: DIN EN 12195-2, Pkt. 6.3 Lieferschein-Nr.:
Prüfer: Orhan Liefermenge:
Prüfpartie: 99019/01 Lieferdatum
Bemerkung:

Prüfung [Einheit]	Sollwert	Istwert
Material [-]	PES	PES
Breite [mm]		50,1
Dicke [mm]		2,53
Gewicht [g/m]		120,24
Schußdichte [Fd/cm]		3,9
	Bruchkraft 3LC Dehnung bei	Bruchkraft 3LC Dehnung bei
		Zurrkraft LC Zurrkraft LC
Mindestbruchkraft mit Dehnung bei LC [daN / %]	min. 7.500 max. 7; max. 5% anstreben	7574,9 4,4 7621,8 4,4 7748,5 4,3