

DATENBLATT
Nr.: 248639

Seite 1
Datum 21.02.17

Besteller: Georg Scharf GmbH, Donaustrasse 58, D-72336 Balingen
Kunden-Nr.: 23184 Kunden-Art.-Nr.:
Prüfungsgut: 70113/36,00 mm Fb2003 VS2 Auftragsnr.:
abriebhemmend mittel
Vorschrift: DIN EN 12195-2, Pkt. 6.3 Lieferschein-Nr.:
Prüfer: Orhan Liefermenge:
Prüfpartie: 99820/01 Lieferdatum
Bemerkung:

Prüfung [Einheit]	Sollwert	Istwert
Material [-]	PES	PES
Breite [mm]		35,0
Dicke [mm]		1,61
Gewicht [g/m]		52,89
Schußdichte [Fd/cm]		5,5
	Bruchkraft 3LC Dehnung bei	Bruchkraft 3LC Dehnung bei
		Zurrkraft LC Zurrkraft LC
Mindestbruchkraft mit Dehnung bei LC [daN / %]	min. 3.000 max. 7	3196,3 4,3
		3238,1 4,3
		3205,1 4,3

Die gelieferte Ware ist entsprechend den Forderungen der oben genannten Vorschrift gefertigt.
Die von unserem Labor ermittelten und hiermit bestätigten Prüfwerte wurden bei uns EDV- gespeichert.
Eine Unterschrift ist daher nicht erforderlich.

Gütersloh, 21.02.17
Güth & Wolf GmbH