

Nr.: 284226

Seite 1
Datum 02.10.18

Besteller:	Georg Scharf GmbH, Donaustrasse 58, D-72336 Balingen	Kunden-Art.-Nr.:	
Kunden-Nr.:	23184	Auftragsnr.:	
Prüfungsgut:	70395/19,00 mm Fb 686 infrarot	Lieferschein-Nr.:	
Vorschrift:	Anl. TL 8305-0281	Liefermenge:	
Prüfer:	Orhan	Lieferdatum	
Prüfpartie:	99481/01		
Bemerkung:			

Prüfung [Einheit]	Sollwert	Istwert
Material [-]	Polyamid 6.6	PA 6.6
Breite [mm]	19 +/-1	19,5
Dicke [mm]	1,2 +/-10%	1,10
Gewicht [g/m]	16,5 +/-5%	16,14
Verhäkelungssystem [-]	3 oder 5	3
Gewebebindung [-]	Hohl 1/1 mit Bdg. 2/2	Hohl 1/1 mit Bdg. 2/2
Höchstzugkraft [N]	min. 7000	ø 7.610,33
pH-Wert [-]	4,8-7,5	6,2

Konstruktion		
Grundkette [Fd.]	95	95
Bindekette [Fd.]	22	22
Schuß [Fd/10cm]	160, 2-fach	160
Kette Garnfeinheit [tex]	94x1	94
Schuß Garnfeinheit [tex]	47x1	2x 47

Farbechtheiten	Änderung der Farbe	Anbluten der Begleitgewebe	Änderung der Farbe	Anbluten der Begleitgewebe
Lichtechtheit [-]	min. 5		5	
Wasserechtheit [-]	min. 4	min. 4	4-5	Pa:4 Bw:4-5
Meerwasserechtheit [-]	min. 4	min. 4	4-5	Pa:4 Bw:4-5
Waschechtheit 60° [-]	min. 4	min. 4	4-5	Pa:4 Bw:4-5
Schweißechtheit [-]	min. 4	min. 4	4-5	Pa:4 Bw:4-5
Reibechtheit trocken [-]		min. 3		4-5
Reibechtheit naß [-]		min. 3		4
Lösungsmittlechtheit [-]	min. 3	min. 3	4-5	Pa:4 Bw:4-5
Hypochlorit-Bleichechtheit (leicht) [-]	min. 3		3	