

DATENBLATT

Nr.: 347244

Seite 1

Datum 05.11.21

Besteller:	Georg Scharf GmbH, Donaustrasse 58, D-72336 Balingen	Kunden-Art.-Nr.:	
Kunden-Nr.:	23184	Auftragsnr.:	
Prüfungsgut:	80682/19,00 mm Fb 999 fixiert	Lieferschein-Nr.:	
Vorschrift:	G&W-Spezifikation, Ausgabe 5	Liefermenge:	
Prüfer:	Orhan	Lieferdatum:	
Prüfpartie:	47657/01		
Bemerkung:			

Prüfung [Einheit]	Sollwert	Istwert
Material [-]	Polyester	Polyester
Breite [mm]	19,0 +/-0,8	19,0
Dicke [mm]	0,50 +/-0,15	0,43
Gewicht [g/m]	6,5 +/-10%	6,54
Verhäkelungssystem [-]	3	3
Gewebebindung [-]	L1/1	L1/1
Höchstzugkraft [daN]	min. 178	ø 268,30
Dehnung bei Bruch [%]	min. 18	ø 28,40
Maßänderung Waschen [%]	max. 3	0,2

Konstruktion	Sollwert	Istwert
Kette [Fd.]	75	75
Schuß [Fd/10cm]	130, 2-fach +/-5	130 2-fach
Kette Garnfeinheit [dtex]	550x1	550x1
Schuß Garnfeinheit [dtex]	275x1	275x1

Farbechtheiten	Änderung der Farbe	Anbluten der Begleitgewebe	Änderung der Farbe	Anbluten der Begleitgewebe
Lichtechtheit [-]	min. 5		>6	
Wasserechtheit [-]	min. 4	min. 4	4-5	Pes:4-5 Bw:4-5
Meerwasserechtheit [-]	min. 4	min. 4	4-5	Pes:4-5 Bw:4-5
Waschechtheit 40° [-]	min. 4	min. 4	4-5	Pes:4-5 Bw:4-5
Schweißecktheit alkalisch [-]	min. 4	min. 4	4-5	Pes:4-5 Bw:4-5
Schweißecktheit sauer [-]	min. 4	min. 4	4-5	Pes:4-5 Bw:4-5
Reibecktheit trocken [-]		min. 3		4-5
Reibecktheit naß [-]		min. 3		4-5
Lösungsmittlechtheit, Benzin [-]	min. 3	min. 3	4-5	Pes:4-5 Bw:4-5
Lösungsmittlechtheit, Perchlorethylen [-]	min. 3	min. 3	4-5	Pes:4-5 Bw:4-5
Hypochlorit-Bleichechtheit (leicht) [-]	min. 3		4-5	

Die gelieferte Ware ist entsprechend den Forderungen der oben genannten Vorschrift gefertigt.
Die von unserem Labor ermittelten und hiermit bestätigten Prüfwerte wurden bei uns EDV- gespeichert.
Eine Unterschrift ist daher nicht erforderlich.