



FERTIGWARE

Artikel: Avino E 30/3

Rohstoff: Markenpolyester hochfest Filament

Zwirnfeinheit (nominal): 30 tex x 3 <small>(EN ISO 2060)</small>	Kochschrumpf: ./. <small>(EN 12590, Anhang B, Verfahren A)</small>
Aktueller Wert: Ø Nm 33,6/3	Hitzeschrumpf: ./. <small>(DIN 53866, Teil 3)</small>
Höchstzugkraft: Ø 54,4 N [> 52 N] <small>EN ISO 2062</small>	Nadelempfehlung: 120
Dehnung: Ø 16,4 %	Vernähbarkeit: interner Standard
cN/tex: Ø 62,0	Garn-/Zwirndrehung: ./. / 390 Z <small>(DIN 53832)</small>

Farbechtheiten:

(nach DIN EN 12590)

Lichtechtheit: <small>(EN 20105-B02)</small>	5
Wasserechtheit - schwere Beanspruchung: <small>EN ISO 105-E01</small>	4
Waschechtheit (95°C): <small>(EN ISO 105-C06)</small>	4
Reibechtheit (trocken): <small>(EN ISO 105-X12)</small>	4
Lösungsmittlechtheit: <small>(EN ISO 105-D01)</small>	a) Benzin 4 b) Perchlorethylen 4

Pflegeeigenschaften:

P



Bemerkungen:

erfüllt die Bundeswehr TL 8310-0004, Ausgabe 11, September 2017
gefertigt nach Öko-Tex Standard 100

QS: SQ-SA

GL: *[Signature]*

Datum:

04.01.2021