



Technisches Datenblatt Nr.: **1041.8**

Produkt: POLYMAR® BW-TL 8305-0253

Artikel Nr.: 8551 5341

Beschichtung und Ausrüstung			
Beschichtungsart	PVC		
Ausrüstung	IR-Tarnung mit Farbe 691 (RAL 6031)		
Brennverhalten	Nachbrennzeit <2 Sekunden		
Gesamtgewicht	700 g/m ²	DIN EN ISO 2286-2	
Reißkraft Kette/Schuß	2800 / 2800 N/50 mm	DIN EN ISO 1421/V1	
Weiterreißfestigkeit(S) Kette/Schuß	250 / 250 N	DIN 53356	
Hafffestigkeit	20 N/cm	PA 09.03 (intern)	
Kältebeständigkeit	-40 °C	DIN EN 1876-1	
Wärmebeständigkeit	+80 °C	PA 07.04 (intern)	
Lichtechtheit	>6 Note, Value	DIN EN ISO 105 B02	
Knickfestigkeit	keine Risse	100000 x	DIN 53359 A
Trägergewebe			
Material	PES	DIN EN ISO 2076	
Fadenstärke	1100 dtex	DIN EN ISO 2060	
Bindung	L 1/1		
Bemerkungen	entspricht BWB TL 8305-0253 Ausgabe 6		

Bei den technischen Daten handelt es sich um ca. Werte, die auf Basis von ermittelten Durchschnittswerten erstellt wurden. Aus fertigungstechnischen Gründen sind Abweichungen bis zu -5% möglich. Diese technischen Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Kenntnisse und sollen über unsere Produkte ohne Rechtsverbindlichkeit informieren. Diese Daten gelten für neue Ware. Einsatzvorschläge entbinden den Käufer nicht, selbst zu prüfen, ob das Material für den von ihm gewünschten Einsatz geeignet ist.